



Revêtements de sols scellés

Les mortiers à la chaux peuvent être utilisés pour la pose de revêtements de sols scellés et spécialement pour la pose de matériaux poreux tels que terre cuite ou dalle en pierres naturelles. En effet, outre leur souplesse qui permet la compensation des déformations des supports, leur perméabilité favorise l'équilibre hygrique de l'ensemble chape de pose/revêtement.

Domaine d'application :

Scellement, dans des locaux à faible sollicitation ou à sollicitation modérée, de tous types de revêtements de sols tels que définis dans le DTU 52.1.

Locaux à faible sollicitation

Carreaux céramique (dont terre cuite), dalles en pierre, carreaux à liant ciment, dalle en béton

chaux



* 1 sac de Tradical® PF 70 - 22 kg

sable



6 à 8 seaux (60 à 80 litres de sable 0/4)



Locaux à sollicitation modérée

Dalles en pierre naturelle, carreaux à liant ciment, dalle en béton

chaux



* 1 sac de Tradical® PF 70 - 22 kg

sable



5 à 7 seaux (50 à 70 litres)



Coulis et mortiers pour joints**

chaux



* 2 à 4,5 sacs de Tradical® PF 70 - 22 kg

sable



10 seaux (100 litres)

